

## 試驗報告

報告編號：HV-19-00586

頁數：1 OF 3

報告日期：2019年03月06日

中台興化學工業股份有限公司

新竹市牛埔南路 105 號

產品名稱：恐龍薄膜型長效防鏽劑

產品型號：DI70

製造廠商：中台興化學工業股份有限公司

送驗廠商：中台興化學工業股份有限公司

收件日期：2019年01月30日

試驗日期：2019年01月30日 ~ 2019年03月06日

備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

3.下述報告內容標示#處由顧客提供


本實驗室依據顧客所提供之試驗需求與樣品進行試驗，結果說明如下：

試驗需求：鹽霧試驗

試驗方法：請參見附頁

試驗結果：請參見附頁

----- 1 -----

  
報告簽署人

本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

## 試驗報告



報告編號：HV-19-00586

頁數：2 OF 3

報告日期：2019年03月06日

### 鹽霧試驗

#### 試驗設備：

名稱	廠牌	型號
鹽霧試驗機	ERICHSEN	606/400 I

#### 試驗方法：

ASTM B117-16 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus  
 參考 ASTM B537-70(2013) Standard Practice for Rating of Electroplated Panels  
 Subjected to Atmospheric Exposure

#### 試驗條件：

鹽溶液：5 wt.% 氯化鈉溶液  
 鹽溶液 pH 值：6.5-7.2  
 噴霧室溫度：35±2°C  
 噴霧量：1.0 ~2.0 ml/ 80cm<sup>2</sup>/ hour  
 噴霧時間：120 小時

#### 試驗結果：

試驗項目	試驗結果
鹽霧試驗 a. 缺陷等級	10 級 (0% Area of Defect)

## 試驗報告



報告編號：HV-19-00586

頁數：3 OF 3

報告日期：2019年03月06日

樣品照片：

<p>試驗樣品(防鏽劑)</p>	<p>試驗樣品(試驗板)</p>
	<p>-</p>
<p>試驗後樣品</p>	<p>-</p>

----- o O o -----

本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準